

Technisches Merkblatt

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER



WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER ist ein extrem weisser Flächenspachtel auf Gipsbasis für den Innenbereich nach DIN EN 13279, mit Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Die Verarbeitungszeiten sind so eingestellt, dass auch grössere Flächen in einem Arbeitsgang gespachtelt und geglättet werden können.

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER wird zum Spachteln, Füllen und Glätten auf Putz, Kalksandstein, Backstein, Gipskarton, Faserplatten und Beton, sowie zum Mauern von Vollgipsplatten oder Gipssteine verwendet.

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER eignet sich zur nachfolgenden Beschichtung mit Farben, Tapeten oder Kreativtechniken (evtl. ist eine zusätzliche Grundierung notwendig)

Technische Daten

Normung	Gips-Flächenspachtel C7 nach DIN EN 13279
Druckfestigkeit	>3.0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	>2.0 N/mm ²
Ergiebigkeit nach Norm	ca. 1200 lt./t ca. 1.2 lt./kg
Verbrauch	ca. 0.85 kg/m ² pro 1mm Auftragsstärke
Wasserbedarf	ca. 13 lt. je 20 kg Sack
Brandverhalten	Baustoffklasse A1, nicht brennbar

Verpackung und Sicherheitshinweise

Lieferform	20 kg Sack
Lagerfähigkeit	Bei trockener und geschützter Lagerung 6 Monate ab Produktionsdatum lagerfähig
Sicherheitshinweise	Von WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER geht keine besonderen Gefährdungen aus

Verarbeitungszeiten

Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Anmischen ca. 80 Minuten bis zur Endbearbeitung. Sie ist jedoch abhängig von der Konsistenz des Spachtels, von der Umgebungstemperatur und von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Der Feuchtigkeitsgehalt darf die Richtwerte der SIA Norm 242 nicht überschreiten.

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER in sauberes Wasser einstreuen, einsumpfen lassen und anschliessend mit einem Rührgerät knollenfrei anrühren. Eine dickere Konsistenz wird zum Füllen, eine dünnere zum Glätten gewählt. Die angemischte Masse wird mit einem Roller, einer Trichterpistole oder mit der Glättkelle auf den Untergrund appliziert und im Kreuzgang geglättet.

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER kann nach der Trocknung geschliffen werden. Um besonders glatte Flächen zu erzielen, kann er nach dem Erhärten mittels Wasserspritzenpumpe angefeuchtet und nochmals geglättet werden.

WIERO Q4 GIPS-FEINGLÄTTER wird bei der Verwendung „nass-in-feucht“ auf null ausgezogen. Der Untergrund sollte dabei genügend fest sein. Auf trockenen oder rauen Untergründen wie Gipsplatten oder Grundputz sollte grossflächig vorgespachtelt und nach der Versteifung, in einem zweiten Arbeitsgang überglättet werden.

WIERO AG Industriestrasse 645 CH 8262 Ramsen www.wiero.ch	© WIERO AG 2021 Alle Angaben auf diesem Datenblatt stützen sich auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Rechtssinne dar.
---	---